

Lámina estabilizada con Antioxidante, desarrollada para ser usada bajo invernado.

Generalidades

COMPOSICIÓN	Polietileno de baja densidad y/o Baja Densidad Lineal; Pigmento/ Antioxidante	
TONALIDAD	Negro	
COEXTRUSION	Una, Tres y Cinco capas	
ANCHO	Desde 70 centímetros hasta 10 Metros	
RENDIMIENTO	0.0235 x espesor mil. De pulgada $\pm$ 10%	Ej. $0.0235 \times 7 = 0.1645 \pm 10\%$
CONTENIDO DE NEGRO DE HUMO %	2-3	

Propiedades Dimensionales - Apariencia

	ESPECIFICACION	NORMA
ANCHO	- 1% + 3%	CCP-2-1
ESPESOR	+/- 7.5 % con respecto a la media +/- 15 % con respecto a los puntos	CCP-2-2

Propiedades mecánicas

	ESPECIFICACION	NORMA
RESISTENCIA AL RASGADO		ASTM D 1922
DIRECCIÓN MÁQUINA	500 gf min	
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	750 gf min	
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN A LA ROTURA		ASTM D 882
DIRECCIÓN MÁQUINA	600% min	
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	800% min	
CARGA A LA ROTURA		ASTM D 882
DIRECCIÓN MÁQUINA	18.0 Mpa min	
	18.0 Mpa min	

Nota: Datos obtenidos para una película espesor 6 Milésimas de pulgada / 150 μ / 600 galgas.
El uso de la información sobre productos y aplicaciones para otros casos es responsabilidad del cliente